


Тип EW-R-PP-LS



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- простая, легкая конструкция - для прокладки предварительно собранных кабелей
- гибкий шланг для простых динамических применений
- среднее механическое напряжение
- Ресурсосбережение благодаря переработанным материалам
- для машиностроительных и химических предприятий

СПЕЦИФИКАЦИЯ



Вид изделий	Номер для заказа	Цвет	A Ø мм	B Ø мм	Статический радиус мм	Динамический радиус мм	Вес кг/100 м	Кол. м
EW-R-PP-LS 06	83201402	Черный	6,40	9,80	14,00	60,00	1,50	100
EW-R-PP-LS M10/P07	83201406	Черный	8,30	11,50	21,00	70,00	1,60	100
EW-R-PP-LS M12/P09	83201408	Черный	9,90	12,90	26,00	80,00	2,00	100
EW-R-PP-LS M16/P11	83201410	Черный	12,10	15,70	33,00	100,00	2,80	100
EW-R-PP-LS M20/P16	83201416	Черный	15,60	21,00	46,00	180,00	4,20	100
EW-R-PP-LS M25/P21	83201420	Черный	22,30	28,30	59,00	230,00	7,00	100
EW-R-PP-LS M32/P29	83201426	Черный	28,00	34,30	70,00	280,00	9,00	50
EW-R-PP-LS M40/P36	83201430	Черный	34,90	42,10	86,00	310,00	12,50	25
EW-R-PP-LS M50/P48	83201434	Черный	46,90	54,00	107,00	350,00	18,20	25

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Материал

Полипропилен (PP)



Усталостная прочность при изгибе для знакопеременного цикла

Циклы: > 1000000 ~; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Температура/диапазон температур

-40 – 130 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



Класс горючести

В соответствии с UL94: HB

Тип EW-R-PP-LS

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Безгалогенная



Устойчивость к ультрафиолетовому излучению в соответствии с ISO 4892-2

Wir empfehlen die Farbe Schwarz

СООТВЕТСТВИЕ



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Допуск ECOLAB

F&E/P3-ENr. 40-1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Сделано в Германии

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантий в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_135290~20220512~891583~EW_R_PP_LS