



Тип EWX-РА (высокая гофрировка)




ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Защитные шланги для проводов EWX-РА изготавливаются из специально модифицированного полиамида 6. Этот материал не содержит галогенов, фосфора и кадмия. Эти шланги широко используются как в машиностроении, так и в автомобилестроении.

Защитные шланги для проводов EWX-РА имеют следующие преимущества:

- Высокая компрессионная стойкость
- Высокая гибкость
- Уменьшенный износ
- Высокие и очень высокие статические нагрузки

СПЕЦИФИКАЦИЯ



Вид изделий	Номер для заказа	Цвет	A Ø мм	B Ø мм	Статический радиус мм	Вес кг/100 м	Кол. м
EWX-РА-M25/P21	83162858	Черный	18,40	28,20	49,00	10,50	50
EWX-РА-M32/P29	83162860	Черный	22,60	34,50	57,00	12,70	25
EWX-РА-M40/P36	83162862	Черный	28,80	42,30	71,00	20,50	25
EWX-РА-M50/P48	83162864	Черный	36,50	53,60	87,00	23,00	25

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Материал

Модифицированный полиамид РА 6



Компрессионная стойкость

Устойчивость к истиранию: > 1600 N; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21



Усталостная прочность при изгибе для знакопеременного цикла

Циклы: > 13000 ~; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386



Прочность системы на вырывание винта

Прочность системы на вырывание винта: > 150 N; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Температура/диапазон температур

-40 – 120 °C Кратковременно 160 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



Класс горючести

В соответствии с UL94: HB

Тип EWX-PA (высокая гофрировка)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Безгалогенная
DIN 53474



Устойчивость к ультрафиолетовому излучению в соответствии с ISO 4892-2
Wir empfehlen die Farbe Schwarz

ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Допуск ECOLAB
F&E/P3-ENr. 40-1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Сделано в Германии

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантий в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • prodID_64431~20220512~891583~suv_ewxpa