

Плетеные шланги

Тип GF-P-LS



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Самосматывающийся тканевый шланг с продольным шлицем обеспечивает превосходную механическую защиту проводов от истирания. Он предотвращает появление шумов и может использоваться в любом месте и в любое время.

- Эффективная защита от механических повреждений
- Малый вес и малый объем
- Высокая гибкость
- Высокая устойчивость к воздействию различных сред
- Трудновоспламеняющийся материал

Спецификация:

- EN 45545-2 2х HL3 1Х HL2

Другие преимущества шланга GF-P-LS:

СПЕЦИФИКАЦИЯ



Вид изделий	Номер для заказа	Цвет	Номинальный внутренний диаметр NW	Диапазон размеров мм	Вес кг/100 м	Кол. м
GF-P-LS-5	83342110	Черный	5,00	3,00 / 5,00	1,71	25
GF-P-LS-8	83342112	Черный	8,00	5,00 / 8,00	2,12	25
GF-P-LS-10	83342114	Черный	10,00	8,00 / 10,00	2,43	25
GF-P-LS-13	83342116	Черный	13,00	10,00 / 13,00	2,54	25
GF-P-LS-16	83342118	Черный	16,00	13,00 / 16,00	3,38	25
GF-P-LS-19	83342120	Черный	19,00	16,00 / 19,00	3,38	25
GF-P-LS-25 ¹⁾	83342122	Черный	25,00	22,00 / 25,00	4,81	25
GF-P-LS-29	83342124	Черный	29,00	26,00 / 29,00	5,18	25
GF-P-LS-32	83342126	Черный	32,00	29,00 / 32,00	6,35	25
GF-P-LS-38	83342128	Черный	38,00	32,00 / 44,00	7,56	25
GF-P-LS-50	83342130	Черный	50,00	44,00 / 50,00	7,56	25

¹⁾ Товар не со склада, срок поставки и минимальная партия — по запросу

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

 **Материал**
Модифицированный полиэстер

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

 **Температура/диапазон температур**
-55 – 150 °C Кратковременно 175 °C

Тип GF-P-LS

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



Класс горючести

UL 224 / FMV SS302 самозатухающий тип B



Противопожарные свойства согласно EN 45545-2

C.I.T. R22 / R23 HL3 : 0,11

LOI R22 / R23 HL3 : 34.0

Ds (max.) R22 HL2 / R23 HL3 : 213

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Безгалогенная

DIN 53474

СООТВЕТСТВИЕ



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Допуск ЕС для железнодорожного транспорта

EN 45545-2 R22/R23 3x HL3

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантий в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • prod_125753~20220519~891583~suv_gfls